

IPANEMA

TINTA ACRÍLICA

acrilplus
TECNOLOGIA EM CORES



Tinta a base de resina acrílica, solúvel em água, com grande poder de cobertura e durabilidade, quando aplicada em superfície devidamente preparada. Indicada para pinturas interiores.



Composição Básica

Resina Acrílica, Cargas Minerais, Pigmentos Inorgânicos e Orgânicos, Aditivos, Conservantes e Água Limpa.
PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15079 E NBR 11702 tipo 4.5.1



Secagem

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Total: 24 horas.



Rendimento

Balde 18L: Rendimento mín. 100m² por embalagem (ou até 300m²/demão)



Limpeza do utensílio:

Lavar com água e sabão.



Aplicação e Instrução de Uso

Utilizar espátula para homogeneizar o produto. Diluir com água limpa da proporção de 10% a 20%. Aplicar utilizando rolo ou pincel. Aplicar de 2 a 3 demãos, até obter o acabamento desejado e respeitando o intervalo entre demãos de 4 horas.



Validade:

Recomenda-se o uso até 2 anos após sua data de fabricação (verificar a etiqueta).



Preparação da Superfície

CONFORME NORMA ABNT NBR N°. 13.245: Para se obter um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

REBOCO NOVO	Lixar e eliminar o pó. Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar ACRILPLUS Selador Acrílico. Caso não seja possível, aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de ACRILPLUS Fundo Preparador de Paredes.
REBOCO FRACO, CAIACÃO, DESAGREGADO OU PARTES SOLTAS	Remover o máximo possível lixando ou escovando e eliminar o pó e partes soltas. Aplicar ACRILPLUS Fundo Preparador de Paredes.
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com ACRILPLUS Massa Acrílica (exteriores) ou ACRILPLUS Massa Corrida (interiores).
IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com reboco e aguardar a cura e secagem (28 dias no mínimo).
SUPERFÍCIES ALTAMENTE ABSORVENTES (GESSO E FIBROCIMENTO)	Lixar e eliminar o pó. Aplicar ACRILPLUS Fundo Preparador de paredes.
MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA	Lixar com solução de água e detergente neutro. Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem.
ÁREAS MOFADAS	Lavar com solução de água sanitária em partes iguais. Escovar toda área afetada, enxaguar bem e aguardar a secagem da superfície.



Observações:

Evite aplicar produtos nas superfícies externas em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave o mais rapidamente possível toda a superfície com água em abundância, sem esfregá-la. Esta lavagem deve ser executada, preferencialmente de cima para baixo, de forma a encharcar completamente a superfície, não permitindo a formação de "veios de água" na camada de tinta.

- Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
- Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- Cores que em sua composição apresentam pigmentos: amarelo, vermelho e laranja, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios U.V.



PERIGO

LEIA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Composição Química:

Carbenclazina (ISO), Carbendazina (ISO), 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, Formaldeído, Urea Formaldeído, metil-2H-isotiazole-3-ona.

Pode provocar reações alérgicas à pele. Provoca irritação moderada na pele. Pode ser perigoso se ingerido.

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem e o rótulo. Mantenha fora do alcance de crianças. NÃO INGERIR O PRODUTO. Em caso de ingestão não forçar o vômito, a menos que seja uma orientação médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Descarte o conteúdo e o recipiente de acordo com a legislação vigente.

SUL AMERICANA Ind. e Com. de Tintas Ltda.

Estrada 129, Chácara de Recreio São Joaquin,
Qd. CH 457/458, nº 301, Mansões Rosas de Ouro,
Goiânia - Goiás - CEP: 74.470-050

CNPJ: 07.789.731/0001-07
Inscrição Estadual: 10.396.816-4
Indústria Brasileira

Químico Responsável:
José Eudes Leandro da Silva
CRQ 12ª Região 124003799